

TEST ITEMS	SPEC	TEST RESULTS	TEST METHODS
진비중	2.65 ~ 2.72	-	이론치
굴절율	1.48 ~ 1.65	-	이론치
경도	3	-	이론치
산불용분	%	0.50	OSI-G-16
체잔분 325Mesh	ppm	32	OSI-G-07
평균입도	μm	0.79	OSI-G-01
2 μm 이하	%	84.6	OSI-G-01
색도(R457 D65/10)	%	92.74	OSI-G-04
수분	%	0.08	OSI-G-09
겉보기비중	g/cc	0.47	OSI-G-20
PH		10.02	OSI-G-17