

TEST ITEMS	SPEC	TEST RESULTS	TEST METHODS
진비중	2.65 ~ 2.72	-	이론치
굴절율	1.48 ~ 1.65	-	이론치
경도	3	-	이론치
산불용분(%) 주)	< 1.0	0.68	OSI-G-16
체잔분 635Mesh(%) 주)	< 0.025	0.004	OSI-G-07
평균입도( $\mu\text{m}$ ) 주)	1.0 ~ 1.8	1.57	OSI-G-02
2 $\mu\text{m}$ 이하(%) 주)	> 55	57.47	OSI-G-02
색도(D65/10)	> 90.0	90.55	OSI-G-04
Yellowness		1.89	OSI-G-04
수분(%)	< 0.2	0.11	OSI-G-09
겉보기비중(g/cc)	0.60 ~ 0.70	0.63	OSI-G-20

DOP 흡유량(g/100g)	13.0 ~ 18.0	15.00	OSI-G-17
PH 주)	8.5 ~ 9.5	8.97	OSI-G-14