

TEST ITEMS	SPEC	TEST RESULTS	TEST METHODS
진비중	2.65 ~ 2.72	-	이론치
굴절율	1.48 ~ 1.65	-	이론치
경도	3	-	이론치
산불용분(%) 주)	< 1.0	0.70	OSI-G-16
체잔분 635Mesh(%) 주)	< 0.2	0.020	OSI-G-07
평균입도( $\mu\text{m}$ ) 주)	2.0 ~ 2.8	2.44	OSI-G-02
2 $\mu\text{m}$ 이하(%) 주)	> 40	44.98	OSI-G-02
색도(D65/10)	> 89.0	90.14	OSI-G-04
수분(%)	< 0.2	0.12	OSI-G-09
겉보기비중(g/cc)	0.65 ~ 0.75	0.71	OSI-G-20
DOP 흡유량(g/100g)	11.0 ~ 16.0	13.90	OSI-G-17

PH 주)	8.5 ~ 9.5	8.97	OSI-G-14
-------	-----------	------	----------