

TEST ITEMS	SPEC	TEST RESULTS	TEST METHODS
진비중	2.65 ~ 2.72	-	이론치
굴절율	1.48 ~ 1.65	-	이론치
경도	3	-	이론치
산불용분(%) 주)	< 1.0	0.81	OSI-G-16
체잔분 325Mesh(%) 주)	< 0.06	0.016	OSI-G-07
평균입도(μm) 주)	4.0 ~ 4.8	4.34	OSI-G-02
2 μm 이하(%) 주)	> 25	33.82	OSI-G-02
색도(D65/10)	> 87.5	89.51	OSI-G-04
수분(%)	< 0.2	0.09	OSI-G-09
겉보기비중(g/cc)	0.80 ~ 0.90	0.83	OSI-G-20
DOP 흡유량(g/100g)	9.0 ~ 15.0	13.20	OSI-G-17

PH 주)	8.5 ~ 9.5	8.97	OSI-G-14
-------	-----------	------	----------