

TEST ITEMS	SPEC	TEST RESULTS	TEST METHODS
진비중	2.65 ~ 2.72	-	이론치
굴절율	1.48 ~ 1.65	-	이론치
경도	3	-	이론치
체잔분 +500 Mesh	0.1% 이하	0.001	QSI-Q-24
평균입도(Malvern 3000)	$2.1 \pm 0.3\mu\text{m}$	2.08	QSI-Q-38
색도(R457 D65/10)	91.0 이상	91.61	QSI-Q-20
수분	0.3% 이하	0.15	QSI-Q-26
pH	$9.2 \pm 1.0$	9.13	QSI-Q-31
흡유량(VO)	$36 \pm 6\%$	33.52	QSI-Q-33