

| TEST ITEMS | SPEC | TEST RESULTS | TEST METHODS |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 진비중 | 2.65 ~ 2.72 | - | 이론치 |
| 굴절율 | 1.48 ~ 1.65 | - | 이론치 |
| 경도 | 3 | - | 이론치 |
| 체잔분 +500 Mesh | 0.1% 이하 | 0.022 | QSI-Q-24 |
| 평균입도(Malvern 3000) | 11.0 ± 1.0 μ m | 11.50 | QSI-Q-38 |
| 색도(R457 D65/10) | 87.0 이상 | 88.08 | QSI-Q-20 |
| 수분 | 0.3% 이하 | 0.09 | QSI-Q-26 |
| pH | 9.2 ± 1.0 | 9.10 | QSI-Q-31 |
| 흡유량(VO) | 25 ± 3% | 25.76 | QSI-Q-33 |