

TEST ITEMS	SPEC	TEST RESULTS	TEST METHODS
진비중	2.65 ~ 2.72	-	이론치
굴절율	1.48 ~ 1.65	-	이론치
경도	3	-	이론치
체잔분 +500 Mesh	0.1% 이하	0.008	QSI-Q-24
평균입도(Malvern 3000)	21.0 ± 2.0 μ m	2.040	QSI-Q-38
색도(R457 D65/10)	84.0 이상	84.92	QSI-Q-20
수분	0.3% 이하	0.09	QSI-Q-26
pH	9.2 ± 1.0	9.10	QSI-Q-31
흡유량(VO)	19 ± 5%	23.16	QSI-Q-33