

TEST ITEMS	SPEC	TEST RESULTS	TEST METHODS
진비중	2.65 ~ 2.72	-	이론치
굴절율	1.48 ~ 1.65	-	이론치
경도	3	-	이론치
체잔분 +500 Mesh	10% 이하	1.211	QSI-Q-24
평균입도(Malvern 3000)	32.0 ± 3.0 $\mu$ m	31.10	QSI-Q-38
색도(R457 D65/10)	60.0 이상	68.03	QSI-Q-20
수분	0.3% 이하	0.11	QSI-Q-26
pH	9.2 ± 1.0	9.07	QSI-Q-31
흡유량(VO)	18 ± 5%	21.42	QSI-Q-33